

МАХАЛЛИЙ ХОМ АШЁЛАР АСОСИДА ОЛИНУВЧИ ПАРДОЗБОП ҚУРУҚ ҚУРИЛИШ АРАЛАШМАЛИРИНГ РЕОЛОГИК ХОССАЛАРИ ХАҚИДА

**Рузметов Фазлиддин Шарифбоевич
Амирор Темурбек Турсоат угли
Махаматалиев Иркин Муминович**

Аннотация. Маълумки, аввал хом ашё сифатида атрофимизда жуда ҳам кенг тарқалган ва арzon ҳисобланган гилтупроқлардан фойдаланишга қаратилган кўплаб илмий тадқиқотлар бажарилган . Бу тадқиқотларнинг кўпчилиги “гилтупроқ-цемент”, “гилтупроқ-шлак” аралаш системасини тадқиқот қилишга бағищланган. Бу тадқиқотларда шулар аниқланган-ки кальцийли боғловчилар (цемент минераллари ва кальций гидроксиди) гилтупроқ минераллари билан деярли кимёвий реакцияга киришмас экан. Фақатгина тупроқ материалларини кальцийли боғловчи билан “стабиллашуви” ходисаси содир бўлади.

Калит сўзлар: гилтупроқ-цемент, оҳак, гилтупроқ-шлак, тупроқ-бетон, кимёвий қўшимчалар, қум, кальцийланган сода, гидратланган гилтупроқ.

Ўзбекистон Республикаси қурилиш амалиётида қуруқ қурилиш аралашмаларининг (ҚҚА) кенг кўламда қўлланилишига тўсқинлик қилувчи асосий омиллардан бири уларнинг нархи анча қимматлигидадир. Республикамиз қурилиш материаллари бозорини эгаллаган ҚҚА ларнинг кўпчилиги илгор хорижий фирмаларнинг технологияларига асосан тайёрланиб уларнинг таркиби бир қатор импорт қилинувчи кимёвий қўшимчаларни қўшишини кўзда тутади ва бу қўшимчаларнинг қиймати барча харажатларнинг 85-90% дан ортигини ташкил қилади. Ҳозирги кунга келиб махаллий ҚҚА ишлаб чиқарувчилари олдида турган ўта долзарб муаммолардан бири сифатли ва арzon нархдаги ҚҚА ларни махаллий хом ашё ва материаллардан олиш технологисини ишлаб чиқиш ҳисобланади.

ҚҚАларнинг нархини нафақат кимёвий қўшимчалар микдорини камайтириш йўли билан, балки махаллий тоғ жинслари асосидаги боғловчилар ва тўлдиргичлардан фойдаланиш йўли билан ҳам пасайтириш мумкин.

Бизнинг магистрлик диссертацияси мавзусига оид тадқиқотларимизда маҳаллий хом ашё ва материаллардан, хусусан дегидратланган гилтупроқ, сўндирилмаган оҳак, қум, кальцийланган сода ва қўшимчалар асосида олинувчи ҚҚА технологиясини ишлаб чиқиш мақсад қилиб қўйилган. Ушбу мақолада ана шундай ҚҚАнинг таркибини танлаш бўйича бажарилган тадқиқотларимизнинг натижалари келтирилган.

Маълумки, аввал хом ашё сифатида атрофимизда жуда ҳам кенг тарқалган ва арzon ҳисобланган гилтупроқлардан фойдаланишга қаратилган кўплаб илмий тадқиқотлар бажарилган [1,2]. Бу тадқиқотларниң кўпчилиги “гилтупроқ-цемент”, “гилтупроқ-шлак” аралаш системасини тадқиқот қилишга бағишиланган. Бу тадқиқотларда шулар аниқланган-ки кальцийли боғловчилар (цемент минераллари ва кальций гидроксида) гилтупроқ минераллари билан деярли кимёвий реакцияга киришмас экан. Фақатгина тупроқ материалларини кальцийли боғловчи билан “стабиллашуви” ходисаси содир бўлади. Айрим тадқиқотларда [3] шулар аниқланди-ки табиий гилтупроқ каби “ифлосланган” системаларда цеолитга ўхшаш структурали бирикмаларнинг хосил бўлиши гилтупроқдаги қўшилмалар минераллар хосил бўлиши жараёнини катализаторлаш хусусиятига эга бўлгандагина содир бўлар экан. Бироқ кўп холларда хосил бўлувчи структуралар мустахкамликка ва қотиш хусуситларига эга бўлмайди. Бошқа бир тадқиқотларда [1] гилтупроқлар асосида олинувчи тупроқ-бетон юқори мустахкамликка эга бўлмаслиги (3,5-18МПа) ва унинг бу кўрсаткичлари намуналар сув билан ҳўлланганда 30-60% га камайиши аниқланган. Лекин, шуларга қарамасдан чўкинди бассейнларда ҳосил бўлувчи гилтупроқлар гетероген, термодинамик мувозанатлашмаган, полминерал системадан иборат бўлиб улар ноорганик боғловчилвр қўшилганда оптимал микроструктуранинг шаклланишига олиб келувчи физик-кимёвий ва физик-механик жараёнларнинг кечиши учун қулай муҳит ҳисобланадилар. Белгород қурилиш материаллари академиясида ўтказилган тадқиқотларда [4] аниқланишича, гилтупроқларни стабиллаштириш учун оҳакли компонентдан фойдаланиш кристаллик структура элементлари шаклланишига имконият берар экан. Улар эса ўз навбатида келажакда эксплуатация қилиш даврида янги ҳосилаларнинг шаклланиши учун кристаллашув марказлари бўлиб хизмат қилишининг эҳтимоли жуда катта. Бу билан гилтупроқлар асосидаги тупроқ-бетонларнинг мустахкамлашиши жараёнини тушунтириш мумкин. Юқорид келтирилган тадқиқотлардан гилтупроқларни оҳак билан стабиллаштириш кимёвий ўзаро таъсирлашиш

содир бўлиши натижасида типик кристаллик структура элементлари ҳосил бўлишига олиб келади ва кейинчалик улар шундай фазалар шаклланиши учун асос бўлиб қолади. Эҳтимол структура ҳосил бўлишининг бошланғич жараёнларига оҳакли компонентнинг кимёвий фаоллиги ҳам жиддий таъсири кўрсатган бўлиши мумкин. Масалан В.Ю.Нестеровнинг диссертациясида [5] оҳакли аралашмаларни кальцийланган соданинг ишқорий эритмаси таъсирида қотирилиши ходисаси ҳам аниқланган. Демак, “гилтупроқ-оҳак” системасида оҳакли ташкил этувчини фаоллаштириш янада мустахкамроқ кристаллик структураларнинг ҳосил бўлишига олиб келишини тахмин қилиш мумкин.

Юқорид келтирилган тадқиқотлар натижаси шулардан далолат бермоқда-ки оҳак ва гилтупроқ аралашмасидан паст маркали боғловчи яратиш мумкин экан. Бундан келиб чиқиб шуни хулоса қилиб айтиш мумкин-ки, умуман олганда сувоқчилик ва пардозлаш ишларини бажариш учун мўлжалланган ресурс-тежамкор қуруқ қурилиш аралашмалари таркибини яратиш имкониятлари мавжуд.

Махаллий хом ашё материаллари асосида сифатли ва арzon ҚҚАлар олиш мақсадида ўтказилган экспериментал тадқиқотларда қуйидаги материаллардан фойдаланилди: Ангрен ва Янгийўл конларининг гилтупроғи, “Жамансой” конининг майдаланган сўндирилмаган оҳаги, Майский кониниг кварцли қуми, Қўнғирот комбинатининг кальциланган содаси, карбоксиметилцеллюз (КМЦ), капролактам ишлаб чиқариши ишқорий оқаваси (СВК), техник лигносульфонатлар (ЛСТ) ва С-3 қўшимчаси.

Дастлабки тадқиқотларимиз ҚҚАларнинг реологик хоссалрини тадқиқот қилишга бағишлианди. ҚҚАларнинг реологик хоссалрини баҳолаш пластик мустахкамлик кўрсаткичи бўйича амалга оширилди. Бунда ҚҚАларнинг пластик мустахкамлиги кўрсаткичи КП-3 конусли пластометрида Ребиндер П.А. услубидан фойдаланиб аниқланди. Экспериментал тадқиқотларда ҚҚАлар таркиби уларнинг реологик хоссаларига қандай таъсири кўрсатиши ўрганилди.

Экспериментлар ўтказишида гидратланган гилтупроқ минераллари ўзининг инетрлиги билан ажralиб туриши туфайли, аралашманинг гидратациясини фаоллаштириш учун дегидратланган, яъни 550-600 °C ҳарорат интервалида куйдириш натижасида олинувчи гилтупроқдан фойдаланишга қарор қилинди. Дегидратланган гилтупроқдан ҚҚАлар таркибида фойдаланиш сувоқчилик таркибиларига ташки қўриниши

бўйича кўрастилувчи талабларга мосроқ клиши билан ҳам ўзини асослайди, чунки у сувоқ қатламига ўзига хос бўлган табиий кўриниш беради.


ҚҚАларнинг тажрибавий намуналарини олиш учун оҳак ва гилтупроқни массаси бўйича турли нисбатларда нисбий сирти кўрсаткичи $S_{уд} = 4000 \text{ см}^2/\text{г}; 11000\text{см}^2/\text{г}$ га тенг бўлгунча шарли тегирмонда майдаланди. Бошланғич аралашма кальцийланган соданинг сувли эритмаси билан бирга қориширилди. Назарот намуналари таркибида сода 1% ни ташкил этди. Сув-қаттиқлик нисбати барча композициялар учун бир хил $B/T = 0,55$ га тенг қилиб олинди. Сувоқчилик ишлари учун мўлжалланган ҚҚАларнинг технологик ва эксплуатацион хоссаларини ростлаш учун уларнинг таркибига қуйидаги қўшимчилар киритилди: поливинилацетатнинг сувли дисперсияси (ПВА елими), КМЦ, ЛСТ, С-3 қўшимчаси. Қўшимчалар арашма таркибига қуруқ аралашманинг массасидан % ҳисобида киритилди, қумнинг миқдори эса - оҳак ва гилтупроқ аралашмасига нисбатан масса улуши сифатида олинди.

Экспериментал тадқиқотларнинг натижалари график кўринишда 1 ва 2- расмларда келтирилган.

Ушбу расмларда келтирилган маълумотларнинг тахлили шундан далолат бермоқда-ки, кальцийланган сода миқдори пардозловчи таркиб қотишининг инкубацион муддатларига ўз таъсирини кўрсатар экан. $S_{уд} = 11000\text{см}^2/\text{г}$ га тенг бўлган ҚҚА таркиблари пластик мустахкамликнинг интенсив ўсиши билан ажralиб туради. Масалан, оҳак ва гилтупроқнинг нисбати 1:1 бўлган таркибларда пластик мустахкамликнинг кескин ўсиши сув қўшилгандан сўнг 5-7 минут ўтиб кузатилади. Бундай таркибларнинг сув қўшилгандан 5 минут ўтгандан сўнгти пластик мустахкамлиги кўрсаткичи кальцийланган сода 1% қўшилганда 0,5 МПа, кальцийланган сода 5% қўшилганда эса 0,6 МПа га тенг бўлиши аниқланди. ҚҚА таркибида дегидратланган гилтупроқнинг ишлатилиши гидратацияланиш жараёнларини интенсивлаштириб юборди. Дегидратланган гитупроқли майда тўйилган ҚҚА таркибларида пластик мустахкамликнинг механик мустахкамликка ўтиши аралашмага сув қўшилгандан сўнг 1-3 минут ўтибоқ бошланиши кузатилди. Бунда таркибида кальцийланган сода 5% миқдорида бўлган таркиблар қотишининг инкубацион даври умуман кузатилмади. Коагуляцион структуранинг кристаллизацион структурага жуда тез ўтиши қотишининг дастлабки даврида майдалangan сўндирилмаган оҳакнинг кальцийланган сода билан ўзро таъсиrlашуви натижасида ҳосил бўлувчи CaCO_3 кристалларининг ўсиши билан тушунирилади. Компонентларнинг

юқори даражада майдалиги сабабли кальций карбонатнинг бир зумда чўкмага тушиши қуидаги келтири лган 2 босқичда содир бўлади: 1) $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{OH})_2$; 2) $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 = \text{CaCO}_3 \downarrow + 2 \text{NaOH}$. Шундай қилиб, оҳак ва гилтупроқнинг нисбати 1:1 бўлган ва компонентларининг нисбий сирти қўрсаткичи юқори ($S_{уд} = 11000\text{cm}^2/\text{г}$) таркиблар қониқарсиз технологик хоссаларга эга бўлади. Бундай таркибдаги ҚҚАлар учун алмашинув реакцияларининг бир зумда содир бўлиши ва шу туфайли пластик мустахамликнинг ўсиши суръатларининг тезлиги хос бўлиб, қоришманинг қотиши муддатлари ўта қисқа ва бу уларни пардозланувчи сиртга бемалол суртиш имкониятларини бермайди.


ҚҚАлар таркибидаги гилтупроқ улушини ошириш барча бошқа тенг бўлган шароитларда қотишнинг инкубацион даврини оширади. 1-расмда дегидратланган гилтупроқ асосда олинган ҚҚАларнинг таркибларини синаш натижалари келтирилган. Бунда оҳак ва гилтупроқнинг нисбати 1:3, $S_{уд} = 11000\text{cm}^2/\text{г}$ бўлган ва кальцийланган сода 10% қўшилган ҚҚАнинг таркиби сув қўшилгандан сўнг 50 минут ўтгач 0,005МПа га тенг бўлган пластик мустахкамликка эга бўлди (1-расм, 3-эгри чизик). Таркибдаги кальцийланган сода миқдорининг камайтирилиши олдиндан кутилган қоришма пластик мустахкалигининг камайиши ва қотишнинг инкубацион даври муддатининг эса ортишига олиб келди. Масалан, таркибида кальцийланган сода миқдори 5% га тенг бўлган ҚҚА 200 минут давомида қотганда 0,003 МПа га тенг, кальцийланган сода миқдори 1% га тенг бўлганда эса - 0,0002 МПа га тенг пластик мустахкамликка эга бўлди (1-расм, 2 ва 3-эгри чизиклар). Реологик хоссалари 1-расмда келтирилган ҚҚАлар таркибида активлиги 65% га тенг бўлган оҳак ишлатилган. Таркибларда активлиги бундан ҳам юқори бўлган оҳакларнинг ишлатилиши ҚҚАлар пластик мустахкамлигининг шунга мос равища ортишига олиб келади (2- ва 3-расмлар).



1-расм.КҚА таркиблари пластик мустахкамлигининг вақт бўйича ўзгариши

Оҳак-гилтупроқ (Ангрен) нисбати 1:3; $S_{уд} = 11000 \text{ см}^2/\text{г}$; оҳак активлиги 65%


1,2,3 -кальцийланган сода миқдори мос равища 1%, 5%, 10% бўлганда



2-расм.КҚА таркиблари пластик мустахкамлигининг вақт бўйича ўзгариши

Оҳак-гилтупроқ (Янгийўл) нисбати 1:3; $S_{уд} = 11000 \text{ см}^2/\text{г}$; оҳак активлиги 90%

1,2,3 -кальцийланган сода миқдори мос равища 1%, 5%, 10% бўлганда



3-расм.КҚА таркиблари пластик мустахкамлигининг вақт бўйича ўзгариши

Оҳак-гилтупроқ (Ангрен) нисбати 1:3; $S_{уд} = 11000 \text{ см}^2/\text{г}$; оҳак активлиги 90%

1,2,3 -кальцийланган сода миқдори мос равища 1%, 5%, 10% бўлганда

Шундай қилиб, ўтказилган дастлабки тадқиқотларда махаллий хом ашёлар асосида олинувчи ҚҚАлар реологик хоссаларининг ўзига хос хусусиятлари аниқланди.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Калашников В.И., Нестеров В.Ю., Хвастунов В.Л. Глиношлаковые строительные материалы / Учебное пособие // Пенза: ПГАСА, 2000. –206с.

2. Иванов И.А., Кондрашов А.В. Местные строительные материалы /Учебное пособие // Приволжское строительное изд-во.:Пензенское отделение.1970. -169с.

3. Калашников В.И., Демьянова В.С., Дубошина Н.М. Сухие строительные смеси на основе местных материалов // Строительные материалы, 2000. –№ 5. –С.30-32.

4. Гридчин А.М., Строркова В.В., Щеглов А.Ф. Роль известьсодержащего компонента в процессах формирования микроструктуры грунтобетона // Строительные материалы, 2002. -№ 8. – С.23-25.

5. Нестеров В.Ю. Механохимическая активация шлаков и смесей на их основе. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата технических наук.-Пенза, 1996.-26с.